



## HP Sport

HP Sport è la nostra vernice bicomponente a base acqua in poliuretano al 100% e di alta qualità per pavimenti sportivi soggetti a un calpestio molto intenso. HP Sport non ingiallisce, è estremamente duratura e resistente ai graffi; è a essiccazione rapida in modo che il pavimento sia pronto per l'uso il giorno successivo all'applicazione. HP Sport è conforme ai requisiti di frizione previsti dalla normativa EN 14904 per i pavimenti sportivi multiuso. La vernice Junckers HP Sport deve essere mescolata con additivo HP Sport Hardener prima dell'uso.

Scegliere il livello di gloss per vedere le dimensioni del collo.

### Finitura:

#### Ultra Matt

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

#### Opaco

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

#### Semilucido

Dimensioni e unità:

4.95 Litro, 24.2 Litro,

#### Lucido

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

## DESCRIZIONE GENERALE

Junckers HP Sport è una vernice poliuretanica a base acqua, bi componente, resistente con un odore non pungente.

- Manutenzione dei pavimenti in legno verniciati nelle aree sportive.
- Trattamento della superficie di pavimenti in legno non trattati o levigati nelle aree sportive.

Le pavimentazioni non trattate o levigate devono essere pretrattate con Junckers Prelak o Juncker Baseprime prima dell'utilizzo di Junckers HP Sport.

---

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Prodotto:** Vernice poliuretanica a base acqua bi componente.

**Aspetto:** cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

---

## DATI TECNICI

**Consumo:** 10 – 12mq. per litro

**Miscela:** 10 parti di vernice su 1 di indurente.

**Prima dell'uso:** Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto. Versare l'indurente e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti. Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

**Durata:** Utilizzare la miscela entro 2 ore. Evitare di usare il prodotto miscelato trascorso questo periodo.

**Strumento per l'applicazione:** pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

**Temperatura della superficie:** minimo 15°C e massimo 25° C.

**Diluizione:** massimo 15% di diluzione con acqua in caso di applicazione spray

### Tempo di asciugatura:

circa 3 ore a 20°C a 50% RH.

Pronto per l'uso su zone basso traffico: 8 ore.

Applicare al massimo 2 Pronto completamente dopo 3 gironi.

Applicare al massimo 2 mani al giorno.

**RH:** i prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30% durante l'anno.

**Pulizia degli strumenti:** acqua e sapone subito dopo l'uso.

**Conservazione:** 2 anni se non aperto e conservato alla temperatura di 20°C. Non conservare a temperature inferiori a 5°C.

---

## RACCOMANDAZIONI D'USO

### Aree sportive:

1 mano di Junckers Prelak 8mq./l o 1 mano di Junckers Baseprime 10mq./l + 2 mani di Junckers HP Sport 10-12mq./l

---

## ISTRUZIONI D'USO

### Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detergenti, cere, residui di sapone, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers Prelak o Junckers Baseprime. Lasciare asciugare.

Levigare con carta abrasiva grana 150 – 180 nel senso delle fibre del legno. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers HP Sport. Lasciare asciugare e poi applicare una mano finale. Effettuare le segnature campi prima della mano finale.

### Pavimentazioni trattate:

Lavare con Junckers Sylva Neutralizer. Levigare con carta abrasiva grana 150-180. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Fare un test in alcuni punti applicando 2 mani di prodotto con un intervallo di 4 ore. Dopo l'asciugatura di 24 ore controllare l'adesione delle zone sottoposte a test, graffiando leggermente con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, procedere alla verniciatura del pavimento con una mano di Junckers HP Sport.

In caso contrario, eseguire le operazioni di cui alla voce "Pavimenti trattati con cera/lucidante".

### Pavimenti trattati con cera/lucidante:

Carteggiare con macchina levigatrice. Usare la grana 24-36 per rimuovere le mani di prodotto precedentemente applicate. Quindi rimuovere i segni lasciati dalla levigatura con carta abrasiva grana 60 - 80. Infine utilizzare carta abrasiva grana 120-180 per ottenere una superficie completamente liscia. Aspirare la polvere di levigatura. Quindi trattare la pavimentazione secondo le modalità di cui alla voce "Pavimentazioni non trattate/levigate".

---

## IMPORTANTE

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza. Leggere la scheda di sicurezza per informazioni dettagliate.

---

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### Prodotti:

F 5.3 - Junckers Prelak

F 8.1 – Junckers HP Sportline

F 6.4 – Junckers Baseprime

F 10.3 Junckers Sylva Neutralizer

