

# HP SPORT LINEMARKING

## INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



### DESCRIZIONE GENERALE

HP Sport Linemarking è un prodotto bicomponente a base d'acqua per le tracciature dei campi, per la colorazione delle aree dei campi sportivi e delle palestre.

Il prodotto è consigliato per l'uso su pavimenti su cui è stato applicato Junckers HP800 Sport e su pavimenti verniciati con prodotti per la pre-rifinitura della Junckers.

Per uso professionale.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Prodotto:** Vernice bi-componente a base acqua.

**Confezioni incluso indurente:**

2,3 litri, compreso l'indurente (2+0,3) in RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green e RAL 9005 Black.

4,6 litri, compreso l'indurente (4+0,6) in Nordic, che è un colore bianco trasparente.

I codici RAL elencati sono solo indicativi.

**Mix di colori:** I colori sopra menzionati possono essere mescolati per ottenere altre colorazioni. Per evitare differenze di colori si consiglia di usare colori con lo stesso numero di lotto. Se i colori devono essere tonalizzati si consiglia di mescolare la quantità necessaria per la zona da colorare prima di iniziare l'applicazione.

### DATI TECNICI

**Consumo:** 6-8 m<sup>2</sup> per litro.

Segnature linee di demarcazione: 120 m x 5 cm larghezza: 1 litro ca.

Segnature campo pallamano: 2 litri ca.

Segnature campo pallacanestro: 2 litri ca. per le linee di demarcazione. 26 litri ca. per le aree colorate circostanti.

**Miscela:** 10 parti di vernice su 1½ di indurente.

**Prima dell'uso:**

Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto.

Versare l'induritore e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti.

Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

**Durata:** La miscela deve essere usata entro 2 ore. Non usare la miscela trascorso il tempo sopra indicato.

**Strumento per l'applicazione:** Pennello o rullo con peli corti. Non applicare versando direttamente il prodotto sul pavimento.

Temperatura della superficie: 15-25 °C.

Diluizione: Non consigliato.

Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH:

Prima della riverniciatura con Junckers HP800 Sport: 16 ore.

Asciugatura completa dopo 72 ore.

RH: I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. Questo significa che la differenza tra i valori più alti e più bassi di umidità relativa non deve variare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: Acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

---

## RACCOMANDAZIONI D'USO

**Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:**

1 mano di WB Primer, 10 m<sup>2</sup>/l ca. o di SB Primer, 10 m<sup>2</sup>/l ca.

+ 1 mano di HP800 Sport, 10 m<sup>2</sup>/l ca.

**Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate:** Pulire il pavimento con Neutralizer + leggera levigature.

**Mascheratura e applicazione della vernice:**

Mascherare le linee di demarcazione e le aree da colorare con del nastro adesivo

+ fissare i bordi del nastro adesivo con HP800 Sport

+ applicare 1 mano di HP Sport Linemarking all'interno delle zone da verniciare, 6-8 m<sup>2</sup>/l

+ applicare 1 mano di HP800 Sport su tutta la pavimentazione, 10 m<sup>2</sup>/l ca.

---

## ISTRUZIONI D'USO

**Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:**

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, residui di detersivi, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene.

- Applicare una mano di Junckers WB Primer o Junckers SB Primer. Lasciare asciugare.
- Levigare in senso longitudinale rispetto alle fibre del legno con carta abrasiva grana 150-180.
- Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di Junckers HP800 Sport.
- Lasciare asciugare per 24 ore e poi procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

**Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate:**

Si consiglia di testare il prodotto su di un paio di punti, con 2 mani a un intervallo di tempo di 4 ore. Dopo l'essiccazione controllare le aree del test raschiando la superficie con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, si può procedere con l'applicazione.

Se il risultato non sarà soddisfacente, il pavimento dovrà essere levigato fino al vivo e riverniciato prima di fare le segnature.

- Lavare la pavimentazione con Junckers Neutralizer e levigare usando della carta abrasiva grana 150-180.
- Aspirare bene.
- Procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

**Mascheratura e applicazione della vernice:**

Mascherare le linee di demarcazione e le aree da colorare con del nastro adesivo di facile rimozione. Si consiglia l'uso di nastro adesivo TESA 4334.

- Per evitare fuoriuscite di vernice e la creazioni di pieghe assicuratevi che il nastro aderisca perfettamente al pavimento.
- Fissate i bordi del nastro adesivo con Junckers HP800 Sport.
- Lasciare asciugare per 1 ora minimo.
- Quindi applicare una sottile mano di HP Sport Linemarking all'interno delle aree.
- Lasciare asciugare per almeno 16 ore prima di rimuovere il nastro adesivo.
- Dopo la rimozione del nastro applicare su tutto il pavimento una mano di Junckers HP800 Sport. Questa vernice proteggerà le segnature e le colorazioni e garantirà una frizione uniforme.

---

## PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.

---

## ULTERIORI INFORMAZIONI

**Prodotti:**

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.6 - Junckers SB Primer

F 10.3 - Junckers Neutralizer