

HP SPORTSLINE

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

HP SportsLine è un prodotto bicomponente a base d'acqua per le tracciature dei campi, per la colorazione delle aree dei campi sportivi e delle palestre.

Il prodotto è consigliato per l'uso su pavimenti su cui è stato applicato il prodotto HP Sport e su pavimenti verniciati con prodotti per la pre-rifinitura della Junckers.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: Vernice bi-componente a base acqua.

Confezioni incluso indurente:

Bianco, giallo, rosso, blu, verde, nero: 2,3 litri (2+0,3).

Mix di colori: I colori sopra menzionati possono essere mescolati per ottenere altre colorazioni. Per evitare differenze di colori si consiglia di usare colori con lo stesso numero di lotto. Se i colori devono essere tonalizzati si consiglia di mescolare la quantità necessaria per la zona da colorare prima di iniziare l'applicazione.

DATI TECNICI

Consumo: 6-8 m² per litro.

Segnature linee di demarcazione: 120 m x 5 cm larghezza: 1 litro ca.

Segnature campo pallamano: 2 litri ca.

Segnature campo pallacanestro: 2 litri ca. per le linee di demarcazione. 26 litri ca. per le aree colorate circostanti.

Miscela: 10 parti di vernice su 1½ di indurente.

Prima dell'uso:

Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto.

Versare l'indurente e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti.

Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata: la miscela deve essere usata entro 2 ore. Non usare la miscela trascorso il tempo sopra indicato.

Strumento per l'applicazione: pennello o rullo con peli corti. Non applicare versando direttamente il prodotto sul pavimento.

Temperatura della superficie: Minimo 15 °C e massimo 25 °C.

Diluizione: pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

Tempo di asciugatura:

Prima della riverniciatura con la vernice HP Sport: 16 ore.

Asciugatura completa dopo 72 ore.

RH: I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. Questo significa che la differenza tra i valori più alti e più bassi di umidità relativa non deve variare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:

- 1 mano di PreLak, 10mq. ca. per litro o di BasePrime, 10mq. ca. per litro.
- + 1 mano di vernice Hp Sport, 10mq. ca. per litro o di BasePrime, 10mq. ca. per litro.

Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate: Pulire il pavimento con il prodotto Sylva Neutralizer. + leggera levigature.

Mascheratura e applicazione della vernice:

- Mascherare le linee di demarcazione e le aree da colorare con del nastro adesivo.
- Si consiglia l'uso di nastro adesivo TESA 4334.

- + fissare i bordi del nastro adesivo con la vernice HP Sport.
- + applicare 1 mano di HP Sport Line all'interno delle zone da verniciare, 6 - 8mq. per litro.
- + rimuovere il nastro adesivo.
- + applicare 1 mano di vernice HP Sport Line su tutta la pavimentazione, 10mq. ca per litro. imentazione, 10mq. ca per litro.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, residui di detergenti, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene.

- Applicare una mano di PreLak o Baseprime. Lasciare asciugare.
- Levigare in senso longitudinale rispetto alle fibre del legno con carta abrasiva grana 150 - 180.
- Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di vernice HP Sport.
- Lasciare asciugare per 24 ore e poi procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate:

Si consiglia di testare il prodotto su di un paio di punti, con 2 mani a un intervallo di tempo di 4 ore. Dopo l'essiccazione controllare le aree del test raschiando la superficie con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, si può procedere con l'applicazione.

Se il risultato non sarà soddisfacente, il pavimento dovrà essere levigato fino al vivo e riverniciato prima di fare le segnature.

- Lavare la pavimentazione con il prodotto SylvaNeutralizer e levigare usando della carta abrasiva grana 150-180.
- Aspirare bene.
- Procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

Mascheratura e applicazione della vernice.

Mascherare le linee di demarcazione e le aree da colorare con del nastro adesivo di facile rimozione. Si consiglia l'uso di nastro adesivo TESA 4334.

- Per evitare fuoriuscite di vernice e la creazioni di pieghe assicuratevi che il nastro aderisca perfettamente al pavimento.
- Fissate i bordi del nastro adesivo con la vernice HP Sport.
- Lasciare asciugare per 1 ora minimo.
- Quindi applicare una sottile mano di vernice HP Sport Line all'interno delle aree.
- Lasciare asciugare per almeno 16 ore prima di rimuovere il nastro adesivo.
- Dopo la rimozione del nastro applicare su tutto il pavimento una mano di vernice HP Sport. Questa vernice proteggerà le segnature e le colorazioni e garantirà una frizione uniforme.

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

F 5.3 - Junckers PreLak

F 8.2 – Junckers HP Sport

F 8.6 - Junckers BasePrime

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer