



HP SportsLine

DESCRIZIONE GENERALE

Junckers HP SportsLine è un prodotto bicomponente a base d'acqua per le tracciate dei campi, per la colorazione delle aree dei campi sportivi e delle palestre. Il prodotto è consigliato per l'uso su pavimenti su cui è stato applicato il prodotto Junckers HP Sport e su pavimenti verniciati con prodotti per la pre-rifinitura della Junckers.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto:

Vernice bi-componente a base acqua.

Confezioni incluso indurente:

Bianco, giallo, rosso, blu, verde, nero: 2.3 litri (2 + 0.3).

Mix di colori:

I colori sopra menzionati possono essere mescolati per ottenere altre colorazioni. Per evitare differenze di colori si consiglia di usare colori con lo stesso numero di lotto. Se i colori devono essere tonalizzati si consiglia di mescolare la quantità necessaria per la zona da colorare prima di iniziare l'applicazione.

DATI TECNICI

Consumo: 6-8mq. per litro Segnature linee di demarcazione: 120m x 5cm larghezza: 1 litro ca. Segnature campo pallamano: 2 litri ca. Segnature campo pallacanestro: 2 litri ca. per le linee di demarcazione. 26 litri ca. per le aree colorate circostanti.

Miscela: 10 parti di vernice su 1,5 di indurente.

Prima dell'uso: Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto. Versare l'induritore e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti. Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata:

la miscela deve essere usata entro 2 ore. Non usare la miscela trascorso il tempo sopra indicato.

Strumento per l'applicazione:

pennello o rullo con peli corti. Non applicare versando direttamente il prodotto sul pavimento.

Temperatura della superficie: Minimo 15° C e massimo 25° C.

Diluizione: pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

Tempo di asciugatura:

Prima della riverniciatura con la vernice Junckers HP Sport: 16 ore.

Asciugatura completa dopo 72 ore.

RH:

I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. Questo significa che la differenza tra i valori più alti e più bassi di umidità relativa non deve variare più del 30% durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20°C. Non conservare a temperature inferiori a 5° C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:

- 1 mano di Junckers Prelak, 10mq. ca. per litro o di Baseprime, 10mq. ca. per litro.
- + 1 mano di vernice Hp Sport, 10mq. ca. per litro o di Baseprime, 10mq. ca. per litro.

Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate: Pulire il pavimento con il prodotto Junckers Syla Neutrizer. + leggera levigature.

Mascheratura e applicazione della vernice:

Mascherare le linee di demarcazione e le aree da colorare con del nastro adesivo.
Si consiglia l'uso di nastro adesivo TESA 4334.

- + fissare i bordi del nastro adesivo con la vernice Junckers HP Sport.
- + applicare 1 mano di HP Sport Line all'interno delle zone da verniciare, 6-8mq. per litro.
- + rimuovere il nastro adesivo.
- + applicare 1 mano di vernice HP Sport Line su tutta la pavimentazione, 10mq. ca per litro.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, residui di detersivi, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene.

Applicare una mano di Junckers PreLak o Junckers Baseprime. Lasciare asciugare.

Levigare in senso longitudinale rispetto alle fibre del legno con carta abrasiva grana 150- 180. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di vernice Junckers HP Sport. Lasciare asciugare per 24 ore e poi procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate:

Si consiglia di testare il prodotto su di un paio di punti, con 2 mani a un intervallo di tempo di 4 ore. Dopo l'essiccazione controllare le aree del test raschiando la superficie con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, si può procedere con l'applicazione. Se il risultato non sarà soddisfacente, il pavimento dovrà essere levigato fino al vivo e riverniciato prima di fare le segnature.

Lavare la pavimentazione con il prodotto Junckers Sylva Neutralizer e levigare usando della carta abrasiva grana 150-180. Aspirare bene. Procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

Mascheratura e applicazione della vernice.

Mascherare le linee di demarcazione e le aree da colorare con del nastro adesivo di facile rimozione. Si consiglia l'uso di nastro adesivo TESA 4334.

Per evitare fuoriuscite di vernice e la creazioni di pieghe assicuratevi che il nastro aderisca perfettamente al pavimento. Fissate i bordi del nastro adesivo con la vernice Junckers HP Sport. Lasciare asciugare per 1 ora minimo.

Quindi applicare una sottile mano di vernice HP Sport Line all'interno delle aree. Lasciare asciugare per almeno 16 ore prima di rimuovere il nastro adesivo.

Dopo la rimozione del nastro applicare su tutto il pavimento una mano di vernice HP Sport. Questa vernice proteggerà le segnature e le colorazioni e garantirà una frizione uniforme.

IMPORTANTE

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza. Leggere la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 5.3 - Junckers PreLak

F 8.2 – Junckers HP Sport

F 8.6 - Junckers Baseprime

F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer

