



HP Sport

DESCRIZIONE GENERALE

HP Sport è la nostra vernice bicomponente a base acqua in poliuretano al 100% e di alta qualità per pavimenti sportivi soggetti a un calpestio molto intenso.

HP Sport non ingiallisce, è estremamente duratura e resistente ai graffi; è a essiccazione rapida in modo che il pavimento sia pronto per l'uso il giorno successivo all'applicazione.

HP Sport è conforme ai requisiti di frizione previsti dalla normativa EN 14904 per i pavimenti sportivi multiuso.

La vernice Junckers HP Sport deve essere mescolata con additivo HP Sport Hardener prima dell'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto:

Vernice poliuretana a base acqua bi componente.

Confezioni incluso indurente:

4.95 litro (4.5 + 0.45) and 24.2 litro (22+2.2) in Ultra matt, Opaco, Semilucido

Aspetto:

cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

DATI TECNICI

Consumo: 10 – 12mq. per litro

Miscela: 10 parti di vernice su 1 di indurente.

Prima dell'uso: Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto. Versare l'induritore e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti. Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata:

Utilizzare la miscela entro 2 ore. Evitare di usare il prodotto miscelato trascorso questo periodo.

Strumento per l'applicazione:

pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

Temperatura della superficie: minimo 15°C e massimo 25° C.

Diluizione: massimo 15% di diluizione con acqua in caso di applicazione spray

Tempo di asciugatura:

circa 3 ore a 20°C a 50% RH.

Pronto per l'uso su zone basso traffico: 8 ore.

Applicare al massimo 2 Pronto completamente dopo 3 gironi.

Applicare al massimo 2 mani al giorno.

RH:

i prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30% durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 2 anni se non aperto e conservato alla temperatura di 20°C. Non conservare a temperature inferiori a 5°C.

RACCOMANDAZIONI D'USO**Aree sportive:**

1 mano di Junckers Prelak 8mq./l o 1 mano di Junckers Baseprime 10mq./l

+ 2 mani di Junckers HP Sport 10-12mq./l

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detersivi, cere, residui di sapone, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers Prelak o Junckers Baseprime. Lasciare asciugare.

Levigare con carta abrasiva grana 150 – 180 nel senso delle fibre del legno. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers HP Sport. Lasciare asciugare e poi applicare una mano finale. Effettuare le segnature campi prima della mano finale.

Pavimentazioni trattate:

Lavare con Junckers Sylva Neutralizer. Levigare con carta abrasiva grana 150-180. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Fare un test in alcuni punti applicando 2 mani di prodotto con un intervallo di 4 ore. Dopo l'asciugatura di 24 ore controllare l'adesione delle zone sottoposte a test, graffiando leggermente con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, procedere alla verniciatura del pavimento con una mano di Junckers HP Sport.

In caso contrario, eseguire le operazioni di cui alla voce "Pavimenti trattati con cera/lucidante".

Pavimenti trattati con cera/lucidante:

Carteggiare con macchina levigatrice. Usare la grana 24-36 per rimuovere le mani di prodotto precedentemente applicate. Quindi rimuovere i segni lasciati dalla levigatura con carta abrasiva grana 60 - 80. Infine utilizzare carta abrasiva grana 120-180 per ottenere una superficie completamente liscia. Aspirare la polvere di levigatura. Quindi trattare la pavimentazione secondo le modalità di cui alla voce "Pavimentazioni non trattate/levigate".

IMPORTANTE

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza. Leggere la scheda di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 5.3 - Junckers Prelak
F 8.1 – Junckers HP Sportline
F 6.4 – Junckers Baseprime
F 10.3 Junckers Sylva Neutralizer

