



HP Sport

DESCRIZIONE GENERALE

HP Sport è la nostra vernice bicomponente a base acqua in poliuretano al 100% e di alta qualità per pavimenti sportivi soggetti a un calpestio molto intenso.

Adatto per pavimentazioni già sigillate o levigate di recente.

In caso di verniciatura di un pavimento non trattato o levigato fino al legno vivo, si consiglia di applicare prima un primer Junckers.

HP Sport non ingiallisce, è estremamente duratura e resistente ai graffi; è a essiccazione rapida.

HP Sport è conforme ai requisiti di frizione previsti dalla normativa EN 14904 per i pavimenti sportivi multiuso.

La vernice Junckers HP Sport deve essere mescolata conndurente HP Sport Hardener prima dell'uso.

Solo per uso professionale.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto:

Vernice poliuretanic a base acqua bi componente.

Confezioni incluso indurente:

4.95 litro (4.5 + 0.45) and 24.2 litro (22+2.2) in Ultra matt, Opaco, Semilucido

Aspetto:

cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

DATI TECNICI

Consumo: 10 – 12mq. per litro

Miscela: 10 parti di vernice su 1 di indurente.

Prima dell'uso: Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto. Versare l'induritore e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti. Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata:

Utilizzare la miscela entro 2 ore. Evitare di usare il prodotto miscelato trascorso questo periodo.

Strumento per l'applicazione:

pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

Temperatura della superficie: minimo 15°C e massimo 25° C.

Diluizione: massimo 15% di diluzione con acqua in caso di applicazione spray

Tempo di asciugatura:

Circa 3 ore a 20°C a 50% RH.

Pronto per l'uso su zone basso traffico: 8 ore.

Pronto completamente dopo 72 ore.

Applicare al massimo 2 mani al giorno.

RH:

i prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30% durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20°C. Non conservare a temperature inferiori a 5°C.

RACCOMANDAZIONI D'USO**Pavimentazioni non trattate/levigate:**

1 mano di Junckers Prelak 8 mq./l o 1 mano di Junckers Baseprime 10 mq./l
+ 2 mani di Junckers HP Sport 10 - 12 mq./l.

Pavimentazioni sigillate in precedenza:

1 mano di Junckers HP Sport 10 - 12 mq./l

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detergenti, cere, residui di sapone, ecc. Levigare la superficie per rimuovere lo sporco e le irregolarità. Aspirare e sciacquare con un panno ben strizzato e acqua pulita.

Applicare una mano di Junckers Prelak o Junckers Baseprime. Lasciare asciugare.

Levigare con carta abrasiva grana 150 – 180 nel senso delle fibre del legno. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers HP Sport. Lasciare asciugare per una notte e poi applicare una mano finale.

Effettuare le segnature campi prima della mano finale.

Pavimentazioni sigillate in precedenza:

Lavare con Junckers Sylva Neutralizer. Levigare con carta abrasiva grana 150-180. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di HP Sport e lasciare asciugare.

Prima di verniciare l'intera area si consiglia di fare un test di prova su una piccola zona.

Come fare un test di prova

Verniciare un paio di zone applicando 2 mani di prodotto con un intervallo di 4 ore. Dopo l'asciugatura di 24 ore controllare l'adesione delle zone sottoposte a test, grattando leggermente con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e l'aspetto della superficie è accettabile, procedere alla verniciatura del pavimento.

In caso contrario il pavimento deve essere levigato al vivo. Seguire le istruzioni riportate alla voce "Pavimenti trattati con cera/lucidante".

Pavimenti trattati con cera/lucidante:

Carteggiare con macchina levigatrice prima di procedere con la verniciatura. Usare la grana 24-36 per rimuovere le mani di prodotto precedentemente applicate. Quindi rimuovere i segni lasciati dalla levigatura con carta abrasiva grana 60 - 80. Infine utilizzare carta abrasiva grana 120-150 per ottenere una superficie completamente liscia. Aspirare la polvere di levigatura. Quindi trattare la pavimentazione secondo le modalità di cui alla voce "Pavimentazioni non trattate/levigate".

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza. Leggere la scheda di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 5.3 - Junckers Prelak

F 8.1 – Junckers HP Sportline

F 6.4 – Junckers Baseprime

F 10.3 Junckers Sylva Neutralizer