

HP COMMERCIAL

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

HP Commercial è una vernice poli-uretanica a base acqua bi componente con poco odore e alta resistenza per:

- manutenzione dei pavimenti in legno trattati con olio nelle aree commerciali ad alto traffico;
- trattamento della superficie di pavimenti non trattati o levigati nelle aree commerciali ad alto traffico;

Le pavimentazioni non trattate/levigate devono essere trattate con il prodotto PreLak o BasePrime prima della finitura con il prodotto HP Commercial.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto:

Vernice poli-uretanica a base acqua bi componente.

Confezioni incluso indurente:

4.95 litro (4.5 + 0.45), Ultra matt, Opaco, Semilucido.

Aspetto:

Cremoso/lattiginoso all'interno della propria confezione. Senza colore quando asciutto.

Strumento per l'applicazione: pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

Temperatura della superficie: minimo 15 °C e massimo 25 °C.

Tempo di asciugatura:

Asciutto al tatto/trattamento successivo al primo: dopo 3 ore circa a 20 °C e 50 % di umidità relativa (RH). Pronto per il traffico leggero dopo 8 ore. Asciugatura completa dopo 3 giorni. Applicare solo 2 mani al giorno di prodotto.

DATI TECNICI

Consumo: 10 - 12mq. per litro

Miscela: 10 parti di vernice su 1 di indurente.

Prima dell'uso:

Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto.

Versare l'indurente e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti.

Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

RH: I prodotti a base d'acqua hanno un certo effetto di incollaggio e se ne raccomanda l'uso in ambienti con umidità stabile. Ciò significa che la differenza tra l'umidità relativa massima e minima non dovrebbe oscillare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

Durata: la miscela deve essere usata entro 2 ore. Non usare la miscela trascorso il tempo sopra indicato.

RACCOMANDAZIONI D'USO

1 mano di PreLak 8mq/l o 1mano di BasePrime 10mq./l
+ 2 mani di HP Commercial 10-12 mq/l.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detersivi, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

- Applicare una mano di PreLak o BasePrime. Lasciare asciugare.
- Levigare con grana 150-180 nel verso delle fibre del legno. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di HP Commercial. Lasciare asciugare e poi applicare la mano finale.

Pavimentazioni trattate:

- Lavare con Junckers Sylva Neutralizer.
- Levigare con carta abrasiva grana 150-180. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di HP Commercial e lasciare asciugare.
- Prima di verniciare l'intera area si consiglia di fare un test di prova su una piccola zona.

Come fare un test di prova

Verniciare un paio di zone applicando 2 mani di prodotto con un intervallo di 4 ore. Dopo l'asciugatura di 24 ore controllare l'adesione delle zone sottoposte a test, grattando leggermente con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e l'aspetto della superficie è accettabile, procedere alla verniciatura del pavimento.

In caso contrario il pavimento deve essere levigato al vivo. Seguire le istruzioni riportate alla voce "Pavimenti trattati con cera/lucidante".

Pavimenti trattati con cere/lucidanti:

- Levigare la superficie prima della verniciatura usando apposita apparecchiatura. Usare una grana 24-36 per rimuovere i vecchi strati superficiali.
- Quindi rimuovere segni di abrasione con grana 60-80.
- Infine, usare la grana 120-150 per ottenere una superficie completamente liscia.
- Aspirare accuratamente la polvere della levigatura.
- Procedere come descritto nella sezione "Pavimentazioni non trattate/levigate".

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

F 5.3 - Junckers PreLak

F 6.4 - Junckers BasePrime

F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer.