



HP Commercial

Two-component water-based High traffic areas

Solo per uso professionale.

Vernice bicomponente in poliuretano al 100% a base acqua e di alta qualità. Viene utilizzata in aree soggette a un calpestio intenso ed è straordinariamente duratura e resistente ai graffi. Non ingiallisce, a essiccazione rapida, il pavimento potrà essere usato il giorno seguente all'applicazione. La vernice HP Commercial deve essere mescolata all'indurente HP Commercial prima dell'uso.

Scegliere il livello di gloss per vedere le dimensioni del collo.

Finitura:

Ultra Matt

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

Opaco

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

Semilucido

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

Lucido

Dimensioni e unità:

4.95 Litro,

DESCRIZIONE GENERALE

Junckers HP Commercial è una vernice poli-uretanica a base acqua bi componente con poco odore e alta resistenza per:

- manutenzione dei pavimenti in legno trattati con olio nelle aree commerciali ad alto traffico;
- trattamento della superficie di pavimenti non trattati o levigati nelle aree commerciali ad alto traffico;

Le pavimentazioni non trattate/levigate devono essere trattate con il prodotto Junckers Prelak o Junckers Baseprime prima della finitura con il prodotto Junckers HP Commercial

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: vernice poli-uretanica a base acqua bi componente.

Aspetto: cremoso/lattiginoso all'interno della propria confezione. Senza colore quando asciutto

DATI TECNICI

Consumo: 10-12mq. per litro

Miscela: 10 parti di vernice su 1 di indurente.

Prima dell'uso: Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto. Versare l'indurente e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti. Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata: la miscela deve essere usata entro 2 ore. Non usare la miscela trascorso il tempo sopra indicato.

Strumento per l'applicazione: pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

Temperatura della superficie: minimo 15°C e massimo 25° C.

Tempo di asciugatura:

Asciutto al tatto/trattamento successivo al primo: dopo 3 ore circa a 20°C e 50% di umidità relativa (RH).

Pronto per il traffico leggero dopo 8 ore. Asciugatura completa dopo 3 giorni.

Applicare solo 2 mani al giorno di prodotto.

RH: I prodotti a base d'acqua hanno un certo effetto di incollaggio e se ne raccomanda l'uso in ambienti con umidità stabile. Ciò significa che la differenza tra l'umidità relativa massima e minima non dovrebbe oscillare più del 30% durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20°C. Non conservare a temperature inferiori a 5°C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

1 mano di Junckers Prelak 8mq/l o 1mano di Junckers Baseprime 10mq./l + 2 mani di HP Commercial 10-12 mq/l.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detersivi, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers PreLak o Junckers Baseprime. Lasciare asciugare.

Levigare con grana 150-180 nel verso delle fibre del legno. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Applicare una mano di Junckers HP Commercial. Lasciare asciugare e poi applicare la mano finale.

Pavimentazioni trattate:

Lavare la pavimentazione con Junckers Sylva Neutralizer. Levigare con grana 150-180.

Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

Si consiglia di testare il prodotto su di un paio di punti, con 2 strati da applicarsi a un intervallo di 4 ore l'una dall'altra. Dopo l'essiccazione di 24 ore controllare le aree dei test raschiando la superficie con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, il pavimento può essere verniciato. Se il risultato non sarà soddisfacente, procedere come indicato nella sezione "Pavimenti trattati con cere/lucidanti".

Pavimenti trattati con cere/lucidanti:

Levigare la superficie prima della verniciatura usando apposita apparecchiatura. Usare una grana 24-36 per rimuovere i vecchi strati superficiali. Quindi rimuovere segni di abrasione con grana 60-80. Infine, usare la grana 120-150 per ottenere una superficie completamente liscia. Aspirare accuratamente la polvere della levigatura. Procedere come descritto nella sezione "Pavimentazioni non trattate/levigate".

IMPORTANTE

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 5.3 - Junckers PreLak

F 6.4 - Junckers Baseprime

F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer.

