HP SPORT LINEMARKING
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

DESCRIZIONE GENERALE

HP Sport Linemarking è un prodotto bicomponente a base d'acqua per le tracciature dei campi, per la colorazione delle aree dei campi sportivi e delle palestre. La vernice è disponibile in una gamma di colori standard e, su richiesta, anche in colori personalizzati.

HP Sport Linemarking deve essere miscelato con l'indurente prima dell'uso.

HP Sport Linemarking ha ottenuto la certificazione Danish Indoor Climate Labelling ed è stato sottoposto a test approfonditi sulle emissioni volatili e sugli odori. Ciò garantisce che il prodotto non contiene sostanze chimiche che influiscono negativamente sulla qualità dell'aria nella stanza.

Per uso professionale.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: Vernice bi-componente a base acqua.

Confezioni incluso indurente: 2,3 litri, compreso l'indurente (2+0,3) in RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green e RAL 9005 Black.
4,6 litri, compreso l'indurente (4+0,6) in Nordic, che è un colore bianco trasparente.
I codici RAL elencati sono solo indicativi.

Mix di colori: I colori sopra menzionati possono essere mescolati per ottenere altre colorazioni. Per evitare differenze di colori si consiglia di usare colori con lo stesso numero di lotto. Se i colori devono essere tonalizzati si consiglia di mescolare la quantità necessaria per la zona da colorare prima di iniziare l'applicazione.

DATI TECNICI

Consumo: 6-8 m² per litro.
Segnature linee di demarcazione: 120 m x 5 cm larghezza: 1 litro ca.
Segnature campo pallamano: 2 litri ca.
Segnature campo pallacanestro: 2 litri ca. per le linee di demarcazione. 26 litri ca. per le aree colorate circostanti.

Miscela: 10 parti di vernice su 1½ di indurente.

Prima dell'uso: Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto. Versare l'induritore e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti. Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Manufacturer:
Junckers A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commande@junckers.com
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / orden@junckers.com
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / gcsitaly@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

Durata: La miscela deve essere usata entro 2 ore. Non usare la miscela trascorso il tempo sopra indicato.

Strumento per l'applicazione: Pennello o rullo con peli corti. Non applicare versando direttamente il prodotto sul pavimento.

Temperatura della superficie: 15-25 °C.

Diluizione: Non consigliato.

Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH: 3-4 ore.
Asciugatura completa dopo 72 ore.

RH: I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. Questo significa che la differenza tra i valori più alti e più bassi di umidità relativa non deve variare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: Acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:
1 mano di WB Primer, 8 m²/l ca.
+ 1 mano di HP800 Sport, 10-12 m²/l.

Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate:
Pulire il pavimento con Neutralizer + leggera levigature.

Mascheratura e applicazione della vernice:
Dopo la mascheratura con nastro adesivo, applicare
1 mano di HP Sport Linemarking all'interno delle aree contrassegnate, 6-8 m²/l
+ 1 mano di HP800 Sport su tutta la pavimentazione, 10-12 m²/l.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione, pavimentazioni non trattate/levigate:
La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, residui di detergenti, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene.

- Applicare una mano di Junckers WB Primer. Lasciare asciugare.
- Levigare in senso longitudinale rispetto alle fibre del legno con carta abrasiva grana 150-180.
- Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di Junckers HP800 Sport.
- Lasciare asciugare per 24 ore e poi procedere come riportato sotto nella sezione "Mascheratura e applicazione della vernice".

Preparazione, pavimentazioni precedentemente sigillate:
Si consiglia di testare il prodotto su di un paio di punti, con 2 mani a un intervallo di tempo di 4 ore. Dopo l'essiccazione controllare le aree del test raschiando la superficie con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e la superficie è accettabile, si può procedere con l'applicazione.

Se il risultato non sarà soddisfacente, il pavimento dovrà essere levigato fino al vivo e riverniciato prima di fare le segnature.

- Lavare la pavimentazione con Junckers Neutralizer e levigare usando della carta abrasiva grana 150-180.
- Aspirare bene.
- Procedere come riportato sotto nella sezione “Mascheratura e applicazione della vernice”.

Mascheratura e applicazione della vernice:

- Mascherare con nastro adesivo tutte le linee e le aree da colorare.
- Utilizzare un nastro per mascheratura con bassa forza di spellatura. Si consiglia il TESA 4440.
- Per evitare il sanguinamento e per creare bordi netti e durevoli, è necessario assicurarsi che il nastro si chiuda ermeticamente, applicandolo saldamente al pavimento.
- Applicare una mano di HP Sport Linemarking nelle aree contrassegnate.
- Rimuovere il nastro subito dopo l'applicazione e lasciare asciugare la vernice per circa 3-4 ore.
- Viene quindi applicato uno strato di Junckers HP800 Sport su tutto il pavimento per proteggere la vernice e ottenere una frizione uniforme.

Un consiglio per ottenere un bordo di colore netto:
L'uso del nastro giusto è essenziale per ottenere un buon risultato, ma se si desidera una maggiore sicurezza, si consiglia di sigillare i bordi con HP800 Sport prima di applicare la vernice.

- Lasciare asciugare il sigillante HP800 Sport per almeno 1 ora.
- Quindi applicare HP Sport Linemarking.
- La vernice deve asciugare per almeno 16 ore prima di poter rimuovere il nastro adesivo.

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l’etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:
F 5.3 - Junckers WB Primer
F 8.2 - Junckers HP800 Sport
F 10.3 - Junckers Neutralizer

Manufacturer:
Junckers A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commande@junckers.com
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / orden@junckers.com
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / gcsitaly@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de