

# PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LEGNO PER LO SQUASH

## DESCRIZIONE GENERALE

Le istruzioni indicano come provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle pavimentazioni Junckers Sylva Squash non trattate e trattate posate nei campi da gioco per lo squash.

Tutti i listoni Junckers Sylva Squash sono trattati in fabbrica per dargli una finitura ruvida per garantire una migliore presa.

Inoltre i listoni prefiniti Junckers Sylva Squash sono trattati in fabbrica con una mano di vernice poliuretanica resistente all'usura al fine di facilitarne la pulizia.

## PULIZIA GIORNALIERA/SETTIMANALE

Aspirare o spazzare giornalmente la pavimentazione in modo da rimuovere la polvere e lo sporco. Un efficace strumento per rimuovere la polvere è la scopa antistatica.

Qualsiasi segno o graffio nero può essere rimosso usando dell'acqueragia/trementina.

## PULIZIA OCCASIONALE

### Listoni non trattati:

in caso di sporcizia persistente, usare un moccio umido ben strizzato. Usare solo acqua pulita, non usare prodotti per la pulizia.

### Listoni trattati:

per pulire i pavimenti sporchi usare una soluzione a bassa concentrazione di detergente Junckers Sylva Cleaner. Usare uno spruzzino o una lucidatrice a mano dotata di un disco/tampone lucidante morbido.

Per mantenere la resistenza allo scivolamento del pavimento, sgrassarla spruzzando una soluzione di Junckers Sylva Neutralizer.

## MANUTENZIONE A LUNGO TERMINE

Quando la finitura del campo da squash diventa scivolosa, la superficie deve essere trattata nuovamente secondo le seguenti indicazioni:

### Listoni non trattati:

Levigare nel senso della lunghezza dei listoni. L'ultima passata deve essere fatta con carta abrasiva grana 40. Quindi rifare le segnature dei campi.

### Listoni trattati:

Levigare nel senso della lunghezza dei listoni. L'ultima passata deve essere fatta con carta abrasiva grana 60. Il pavimento può quindi essere trattato con una mano di vernice Junckers HP Sport più le vernici per le segnature dei campi.

### Segnature campi:

Le segnature dei campi possono essere realizzate usando le vernici Junckers HP Sportsline. Per evitare che la vernice si depositi al di sotto del nastro si consiglia di sigillare i bordi del nastro con della vernice chiara prima di applicare le Junckers HP Sportsline.

---

## ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE

### Prodotti

F 8.1 - Junckers HP Sports Line

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 10.2 - Junckers Sylva Cleaner

F 10.3 - Junckers SylvaNeutrallizer